


mat. Fe 430 en Fe 510

koker ¹	afmetingen			A
	h	b	s	
	mm	mm	mm	× 10 ² mm ²
150 × 100 ×	150	100	5	23,9
6,3			6,3	29,7
8			8	37,1
10			10	45,5
160 × 80 ×	160	80	5	22,9
6,3			6,3	28,5
8			8	35,5
10			10	43,5
200 × 100 ×	200	100	5	28,6
6,3			6,3	35,6
8			8	44,5
10			10	54,5
250 × 150 ×	250	150	6,3	48,2
8			8	60,5
10			10	74,5
300 × 200 ×	300	200	6,3	60,8
8			8	76,5
10			10	94,5
400 × 200 × 10	400	200	10	114
450 × 250 × 10	450	250	10	134

¹ ISO- en handelsmaten

I_x	i_x	W_x	S_x	I_y	i_y	W_y	S_y	m
× 10 ⁴ mm ⁴	mm	× 10 ³ mm ³	× 10 ³ mm ³	× 10 ⁴ mm ⁴	mm	× 10 ³ mm ³	× 10 ³ mm ³	kg/m
747	55,9	99,5	60,5	396	40,7	79,1	45,4	18,7
910	55,3	121	74	479	40,2	95,9	55,5	23,3
1106	54,6	147	91,5	577	39,4	115	68,5	29,1
1312	53,7	175	110	678	38,6	136	82	35,7
753	57,4	94,1	58,5	251	33,1	62,8	35,9	18
917	56,8	115	72	302	32,6	75,6	43,9	22,3
1113	56	139	88,5	361	31,9	90,2	53,5	27,9
1318	55	165	107	419	31	105	63,5	34,2
1482	72	148	92	502	41,9	100	56,5	22,5
1809	71,3	181	113	607	41,3	121	69,5	28
2200	70,3	220	138	729	40,5	146	85	34,9
2610	69,2	261	168	853	39,6	171	102	42,8
4112	92,4	329	200	1862	62,2	248	141	37,8
5061	91,5	405	249	2278	61,4	304	174	47,5
6092	90,4	487	303	2723	60,5	363	211	58,5
7786	113	519	311	4173	82,8	417	235	47,7
9646	112	643	388	5151	82,1	515	293	60
11710	111	780	474	6223	81,2	622	358	74,2
23720	144	1186	736	8030	83,7	803	453	89,9
36650	165	1629	995	14740	105	1179	663	106